

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

Nº **2018AU0669**

FECHA RECEPCIÓN
DATE OF RECEPTION

14/06/2018

SOLICITANTE / APPLICANT

SCREEN PROTECTORS, s.l.
P.I. ELS PLANS D'ARAU,
ALESSANDRO VOLTA 50 NAVES 6A-7A
ES-08787 LA POBLA DE CLARAMUNT
BARCELONA

Att. Jordi Oyonarte

FECHA ENSAYOS
DATE TEST

Inicio / Starting: 14/06/2018
Finalización / Ending: 02/07/2018

DESCRIPCIÓN
E IDENTIFICACIÓN
DE LAS MUESTRAS

MUESTRAS REFERENCIADAS / SAMPLES REFERENCED:

-“TEJIDO COPACO OPAC 400 CLASSIC”.
-“TEJIDO COPACO PE-RUKA”.

DESCRIPTION AND
IDENTIFICATION OF
SAMPLES

ENSAYOS
REALIZADOS

TESTS CARRIED OUT

- ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA / ANTIBACTERIAL ACTIVITY*

SE ADJUNTAN
ATTACHED

MUESTRA(S)
SAMPLE(S)

LACRADA(S)
SEALED

PÁG.
PAGE


1

DE
OF

8



DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS DESCRIPTION OF SAMPLES



Referencia / Reference: TEJIDO COPACO OPAC 400 CLASSIC



DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS / DESCRIPTION OF SAMPLES



Referencia / Reference: TEJIDO COPACO PE-RUKA



RESULTADOS / RESULTS

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA / ANTIBACTERIAL ACTIVITY

Norma / Standard: ISO 20743:2013-pto.8.2

Fecha ensayo / Test date: 26.06.18 – 29.06.18.

Agente Neutralizante / Neutralizing Agent: SCDLP.

Diámetro de muestra / Sample diameter : 3,8 cm.

Método de esterilización / Sterilization Method: ---

Tejido Control / Control fabric: Tejido de algodón 100% / 100% Cotton fabric

Pretratamiento / Pretreatment: ----

Referencia muestra / Sample reference: TEJIDO COPACO OPAC 400 CLASSIC

Resultados / Results:

Microorganismo utilizado <i>Test microorganism</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CECT 239)			
Método de ensayo y lectura <i>Measuring method and test procedure</i>	Transferencia - Método de recuento de la colonia <i>Transfer - Plate count method</i>			
Concentración del inóculo (ufc/ml) <i>Concentration of inoculum (cfu/ml)</i> (1-3 x 10 ⁶)	1.000.000			
Valor de crecimiento en la muestra control <i>Growth value on the control fabric</i> F= C _t - C ₀ (log)	C ₀ (ufc)	C ₀ (Log)	C _t (ufc)	C _t (Log)
	38.000	4,58	440.000	5,64
	1,06			
Valor de crecimiento en la muestra a ensayar <i>Growth value on the sample reference</i> G= T _t - T ₀ (log)	T ₀ (ufc)	T ₀ (Log)	T _t (ufc)	T _t (Log)
	24.000	4,38	270	2,43
	-1,95			
Valor de actividad antibacteriana <i>Antibacterial activity value</i> A= F-G (log)	3,01			

Nota / Remark: Significado de los valores de actividad antibacteriana / Meaning of the antibacterial activity:

Valor de actividad antibacteriana <i>Antibacterial value (A)</i>	Eficacia de la propiedad antibacteriana <i>Efficacy of antibacterial property</i>
2 ≤ A ≤ 3	Significante / Significant
A ≥ 3	Fuerte / Strong



RESULTADOS / RESULTS

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA / ANTIBACTERIAL ACTIVITY

Norma / Standard: ISO 20743:2013-pto.8.2

Fecha ensayo / Test date: 26.06.18 – 29.06.18.

Agente Neutralizante / Neutralizing Agent: SCDLP.

Diámetro de muestra / Sample diameter : 3,8 cm.

Método de esterilización / Sterilization Method: ---

Tejido Control / Control fabric: Tejido de algodón 100% / 100% Cotton fabric

Pretratamiento / Pretreatment: ----

Referencia muestra / Sample reference: TEJIDO COPACO OPAC 400 CLASSIC

Resultados / Results:

Microorganismo utilizado <i>Test microorganism</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CECT 8453)			
Método de ensayo y lectura <i>Measuring method and test procedure</i>	Transferencia - Método de recuento de la colonia <i>Transfer - Plate count method</i>			
Concentración del inóculo (ufc/ml) <i>Concentration of inoculum (cfu/ml)</i> (1-3 x 10 ⁶)	290.000			
Valor de crecimiento en la muestra control <i>Growth value on the control fabric</i> F= C _t - C ₀ (log)	C ₀ (ufc)	C ₀ (Log)	C _t (ufc)	C _t (Log)
	28.000	4,45	930.000	5,97
	1			
Valor de crecimiento en la muestra a ensayar <i>Growth value on the sample reference</i> G= T _t - T ₀ (log)	T ₀ (ufc)	T ₀ (Log)	T _t (ufc)	T _t (Log)
	27.000	4,43	130	2,11
	-2,32			
Valor de actividad antibacteriana <i>Antibacterial activity value</i> A= F-G (log)	3,84			

Nota / Remark: Significado de los valores de actividad antibacteriana / Meaning of the antibacterial activity:

Valor de actividad antibacteriana <i>Antibacterial value (A)</i>	Eficacia de la propiedad antibacteriana <i>Efficacy of antibacterial property</i>
2 ≤ A ≤ 3	Significante / Significant
A ≥ 3	Fuerte / Strong



RESULTADOS / RESULTS

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA / ANTIBACTERIAL ACTIVITY

Norma / Standard: ISO 20743:2013-pto.8.2

Fecha ensayo / Test date: 26.06.18 – 29.06.18.

Agente Neutralizante / Neutralizing Agent: SCDLP.

Diámetro de muestra / Sample diameter : 3,8 cm.

Método de esterilización / Sterilization Method: ---

Tejido Control / Control fabric: Tejido de algodón 100% / 100% Cotton fabric

Pretratamiento / Pretreatment: ----

Referencia muestra / Sample reference: TEJIDO COPACO PE-RUKA

Resultados / Results:

Microorganismo utilizado <i>Test microorganism</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CECT 239)			
Método de ensayo y lectura <i>Measuring method and test procedure</i>	Transferencia - Método de recuento de la colonia <i>Transfer - Plate count method</i>			
Concentración del inóculo (ufc/ml) <i>Concentration of inoculum (cfu/ml)</i> (1-3 x 10 ⁶)	1.000.000			
Valor de crecimiento en la muestra control <i>Growth value on the control fabric</i> F= C _t - C ₀ (log)	C ₀ (ufc)	C ₀ (Log)	C _t (ufc)	C _t (Log)
	38.000	4,58	440.000	5,64
	1,06			
Valor de crecimiento en la muestra a ensayar <i>Growth value on the sample reference</i> G= T _t - T ₀ (log)	T ₀ (ufc)	T ₀ (Log)	T _t (ufc)	T _t (Log)
	24.000	4,38	<20	1,28
	-3,1			
Valor de actividad antibacteriana <i>Antibacterial activity value</i> A= F-G (log)	4,16			

Nota / Remark: Significado de los valores de actividad antibacteriana / Meaning of the antibacterial activity:

Valor de actividad antibacteriana <i>Antibacterial value (A)</i>	Eficacia de la propiedad antibacteriana <i>Efficacy of antibacterial property</i>
2 ≤ A ≤ 3	Significante / Significant
A ≥ 3	Fuerte / Strong



RESULTADOS / RESULTS

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA / ANTIBACTERIAL ACTIVITY

Norma / Standard: ISO 20743:2013-pto.8.2

Fecha ensayo / Test date: 26.06.18 – 29.06.18.

Agente Neutralizante / Neutralizing Agent: SCDLP.

Diámetro de muestra / Sample diameter : 3,8 cm.

Método de esterilización / Sterilization Method: ---

Tejido Control / Control fabric: Tejido de algodón 100% / 100% Cotton fabric

Pretratamiento / Pretreatment: ----

Referencia muestra / Sample reference: TEJIDO COPACO PE-RUKA

Resultados / Results:

Microorganismo utilizado <i>Test microorganism</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CECT 8453)			
Método de ensayo y lectura <i>Measuring method and test procedure</i>	Transferencia - Método de recuento de la colonia <i>Transfer - Plate count method</i>			
Concentración del inóculo (ufc/ml) <i>Concentration of inoculum (cfu/ml)</i> ($1-3 \times 10^6$)	900.000			
Valor de crecimiento en la muestra control <i>Growth value on the control fabric</i> $F = C_t - C_0(\log)$	C_0 (ufc)	C_0 (Log)	C_t (ufc)	C_t (Log)
	28.000	4,45	930.000	5,97
	1,52			
Valor de crecimiento en la muestra a ensayar <i>Growth value on the sample reference</i> $G = T_t - T_0(\log)$	T_0 (ufc)	T_0 (Log)	T_t (ufc)	T_t (Log)
	19.000	4,28	<20	1,28
	-3			
Valor de actividad antibacteriana <i>Antibacterial activity value</i> $A = F - G(\log)$	4,52			

Nota / Remark: Significado de los valores de actividad antibacteriana / Meaning of the antibacterial activity:

Valor de actividad antibacteriana <i>Antibacterial value (A)</i>	Eficacia de la propiedad antibacteriana <i>Efficacy of antibacterial property</i>
$2 \leq A \leq 3$	Significante / Significant
$A \geq 3$	Fuerte / Strong



Isabel Soriano
Jefa Área Innovación
Chief of Innovation Area

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- 1.- AITEX responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2.- AITEX no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento.
- 3.- El informe original emitido se guarda en AITEX. Al cliente se le proporciona una copia electrónica que conserva el valor de original, y será válida siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. Una copia impresa con el logotipo de AITEX marcado con el cuño seco en todas las páginas, conserva el valor de original.
- 4.- Los resultados se consideran propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AITEX se abstendrá de comunicarlos a un tercero. Transcurrido un mes, AITEX podrá utilizar los resultados con fines estadísticos o científicos.
- 5.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales que en su caso se citen.
- 6.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central de AITEX. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamación que reciba con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación de las muestras.
- 7.- AITEX podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aún cuando ésta no hubiere sido expresamente solicitada.
- 8.- Las incertidumbres de ensayos, que se explicitan en el Informe de resultados, se han estimado para una $k=2$ (probabilidad de cobertura del 95%). En caso de no informarse, éstas se encuentran a disposición del cliente en AITEX.
- 9.- Los materiales originales, o muestras sobrantes no sometidas a ensayo, se conservarán en AITEX durante los DOCE MESES posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que, en su caso, deseara efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado.
- 10.- Este informe sólo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.
- 11.- Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada/ensayada y no a la muestra/ítem del cual se ha sacado la muestra de ensayo.
- 12.- Los laboratorios de AITEX se encuentran en Alcoy.
13. El cliente debe prestar atención, en todo momento, las fechas para la realización de los ensayos.

LIABILITY CLAUSES

- 1.- *AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.*
- 2.- *AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document*
- 3.- *The original test report is kept in AITEX. An electronic copy of it is delivered to the customer which keeps the value from the original one as far as the security properties of the document are not violated. A hard copy of this report with the AITEX logotype sealed in all the pages, keeps the original value.*
- 4.- *The results are considered to be the property of the applicant, and AITEX will not communicate them to third parties without prior permission. After one month, AITEX may use the results for statistical or scientific purposes.*
- 5.- *None of the indications made in this report may be considered as being a guarantee for the trade marks mentioned herein.*
- 6.- *In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.*
- 7.- *AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not been specifically requested.*
- 8.- *The uncertainties of the tests, which are made explicit in the Results Report, have been estimated for a $k = 2$ (probability of coverage of 95%). If not informed, they are available to the client in AITEX.*
- 9.- *The original materials and rests of samples, not subject to test, will be retained in AITEX during the twelve months following the issuance of the report, so that any check or claim which, in his case, wanted to make the applicant, should be exercised within the period indicated.*
- 10.- *This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.*
- 11.- *The results of the tests and the statement of compliance with the specification in this report refer only to the test sample as it has been analyzed / tested and not the sample / item which has taken the test sample.*
- 12.- *AITEX laboratories are placed in Alcoy.*
- 13.- *The client must attend at all times, the dates for conducting the tests.*